



PRODUKT DATENBLATT:

Clear Glass

BESCHREIBUNG

DURAL All Protect – Clear Glass ist eine Oberflächenbeschichtung auf Basis einer Silenen-Verbindung zur Verwendung auf glatten Glas- und glasartigen Oberflächen. *Clear Glass* ist geeignet für den Einsatz auf Glas, glasiertem Keramik, glasierten Fliesen, Email, Spiegel und sanitären Armaturen in Nasszellen. Ebenfalls findet es Anwendung in diversen anderen Gebieten in welchen Wert auf saubere Oberflächen gelegt wird z.B. Automobil, Rückspiegel, Fassadenbau und vieles mehr.

Kompatibel mit allen *DURAL All Protect* Produkten.

SPEZIFISCHE EIGENSCHAFTEN

Durch die hydro- und oleophobe Wirkung finden Schmutzpartikel wie Fett- und ölige Stoffe, Kalk, sowie Stoffe aus Umweltbelastungen (Russ, Staub, Pollen, Schmutz) eine deutlich geringere Haftung auf den behandelten Flächen bzw. lassen sich von der wasser- & ölabweisenden Beschichtung leicht, d. h. ohne Anwendung abrasiver Mittel entfernen ("Easy-to-clean"- Effekt).

EMPFOHLENE ANWENDUNG

Das Produkt kann auf Objekte im Innen- und Aussenbereich angewendet werden.

Untergründe

- Glasflächen im Sanitärbereich (Duschkabinen, Spiegel, Trennwände usw).
- Sanitäre Armaturen in Nasszellen (Wasserhähnen, Hängevorrichtungen usw).
- Glasierte Keramik-Oberflächen (Toiletten, Waschbecken, glasierte Fliesen).
- Glastrennwände in Bürobereichen.
- Fenster- & Konstruktionsglas (Wintergärten, Hochhäuser, Fassaden).
- Autoglas & Spiegel (exkl. Frontscheiben) uvm.

TECHNISCHE DATEN

Glanz:	Ja
Farbton:	Transparent
Viskosität:	Wässrig
Empfohlene Schichtdicke:	3-5 µm
Anzahl Schichten:	1
Entflammbar wenn flüssig:	Ja
Entflammbar wenn trocken:	Nein
Entfernung des Produkts:	Chemisch - z.B mit Graffity Remover Number One
Silikonhaltig:	Nein
Lebensdauer ohne mech. Einw.:	5 bis 6 Jahre

Trockenzeiten

Staubtrocken:	ca. 15 min
Vollst. funktionsfähig	ca. 3 Std
Vollst. durchgehärtet:	ca. 6 Std

Ergiebigkeit (bei 4 µm): 50 bis 70 m²/l

Verkaufseinheiten

1 Liter	Art.Nr: 5000-2/1
5 Liter	Art.Nr: 5000-2/5
10 Liter	Art.Nr: 5000-2/10

Grössere Einheiten auf Anfrage.

DURAL AG
Binzstrasse 3
8953 Dietikon
Schweiz
Tel: +41 (43) 321 95 21
Fax: +41 (43) 321 95 22
www.duralag.ch
office@duralag.ch



PRODUKT DATENBLATT:

Clear Glass

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Die Oberflächen müssen für die Behandlung mit *DURAL All Protect – Clear Glass* sauber, trocken, fest, staub- & schmutzfrei sein

HINWEISE ZUR VERARBEITUNG

Vor Gebrauch gut schütteln oder rühren. Achten Sie zwingend auf einen festen Untergrund!

HINWEISE ZUR ARBEITSSICHERHEIT

Siehe Sicherheitsdatenblatt

ANWENDUNG

Mikrofasertuch: Mikrofasertuch anfeuchten/benetzen und Untergrund streifenfrei einreiben.

AUFTRAGSBEDINGUNGEN

Luft- und Oberflächentemperatur zwischen 10° bis 32°C und einer relativen Feuchtigkeit von 10 bis 70%.

BEMERKUNGEN

DURAL All Protect – Clear Glass ist nicht geeignet zur Behandlung von Fussböden.

SICHERHEIT

Siehe Sicherheitsdatenblatt und die Sicherheitsangaben auf dem Gebinde.

LAGERFÄHIGKEIT

12 Monate ab Fertigungsdatum in trockenen, gut belüfteten Räumen. Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden! Lagertemperatur zwischen +5° und +35°C.

DURAL AG
Binzstrasse 3
8953 Dietikon
Schweiz
Tel: +41 (43) 321 95 21
Fax: +41 (43) 321 95 22
www.duralag.ch
office@duralag.ch