

## PRODUIT FICHE TECHNIQUE: Anti Graffiti Number Three

### DESCRIPTION

*DURAL All Protect – Anti Graffiti Number Three* est une application permanente à un composant Anti Graffiti imprégnation/revêtement pour sous-sol minéral et revêti de résine artificielle, durcissant sous l'action de l'humidité et complètement sans solvant. Comme base il y a un composé complexe de polyuréthane qui produit une protection permanent, qui fait de barrière d'étanchéité et qui a des caractéristiques hydro- et oléophobe. Anti Graffiti Number Three est un produit prêt pour l'utilisation et presque sans COV. Application sans diluer.

Compatible avec tous les produits *DURAL all Protect*.

### CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES

Application à un composant, Anti Graffiti, caractéristiques hydro- et oléophobe, élaboration simple, haute durabilité. Résistant au polystyrène. Application pour le sous-sol minéral et revêti de résine artificielle. Pas de diffusion de vapeur / pas transpirant.

### APPLICATION CONSEILLÉE

Application sur sous-sol minéral pas absorbant, sensible au solvant, et revêti de résine artificielle p.ex. , crépi, béton ou bien sous-sol traité avec dispersion chromatique acrylique.

### Sous-sol

- crépi
- béton
- sous-sol minéral pas absorbant
- façades/isolation
- briques apparentes
- résine artificielle

### DATES TECHNIQUES

Luminosité:	non
Nuance:	légèr. dépoli
Viscosité:	consistant
Épaisseur stratifié conseillé:	max. 100 µm
Numéro stratifié nécessaire:	2
Inflammable si liquide:	oui
Inflammable si sec:	non
Contient silicone:	non
Numéro lavage:	min. 5
Durabilité sans influence méc.:	5 ans

### Temps de dessiccation

Sec à la poussière:	1 à 2 heures
Pas adhésif après:	4 heures
Revernir/laquer:	12 heures
Dureté complète:	3 jours

**Rendement (à 100 µm):** ca. 10 m<sup>2</sup>

### Unité de vente

5 litre	art.nr: 1000-3/5
10 litres	art.nr: 1000-3/10

Grandes unités sur demande.

DURAL AG  
Binzstrasse 3  
8953 Dietikon  
Schweiz  
Tel: +41 (43) 321 95 21  
Fax: +41 (43) 321 95 22  
[www.duralag.ch](http://www.duralag.ch)  
[office@duralag.ch](mailto:office@duralag.ch)

## PRODUIT FICHE TECHNIQUE: Anti Graffiti Number Three

### PRÉPARATION SOUS-SOL

Les surfaces doivent être sèches, solides, sans poussière et propres pour le traitement avec *DURAL All Protect – Anti Graffiti Number Three*.

### INDICATION TRAITEMENT

Avant l'utilisation bien agiter ou bien remuer. Faire attention à fin que le sous-sol soit solide.

### INDICATION POUR LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL

Voir fiche technique pour la sécurité.

### APPLICATION

brosse:	Brosse de nylon, polyester ou bien synthétique. Pas diluer.
correcteur:	Correcteur de nylon, polyester ou bien synthétique. Pas diluer.
pistolet air comprimé:	pulvérisateur: 0.015 - 0.017 inch. Pression d'air: 8 - 10 Bar. Pas diluer.
appareil airless:	pulvérisateur: 0.015 - 0.017 inch. Pression liquidité: 8 - 10 Bar. Pas diluer.
nettoyage	Quand l'appareillage commence à sécher, laisser ramollir pendant la nuit dans un purificateur de brosses et par la suite laver bien, autrement laver bien dans l'eau chaude.

### CONDITIONS D'APPLICATION

Température de l'air et des surfaces entre 10° à 32°C et une relative humidité de 10 à 70%.

### REMARQUE

*DURAL All Protect – Anti Graffiti Number Three* ne se prête pas au traitement des sols.

### SÉCURITÉ

Voir fiche technique de la sécurité et indication de la sécurité sur l'emballage.

### DURÉE MAXIMALE DE STOCKAGE

12 mois à partir de la date de fabrication dans des places sèches et bien ventilées. Éviter l'exposition au soleil direct! Température magasin entre +5° et +35°C.

DURAL AG  
Binzstrasse 3  
8953 Dietikon  
Schweiz  
Tel: +41 (43) 321 95 21  
Fax: +41 (43) 321 95 22  
[www.duralag.ch](http://www.duralag.ch)  
[office@duralag.ch](mailto:office@duralag.ch)