

PRODUIT FICHE TECHNIQUE: Anti Graffiti Number Four

DESCRIPTION

DURAL All Protect – Anti Graffiti Number Four est une imprégnation permanente à un composant basée sur des polymères de fluor et acrylique pour des sous-sols minéraux facilement absorbants comme p.ex. grès, grès calcaire, briques apparentes, tuile, granit ecc. . Anti Graffiti Number Four avec ses excellentes caractéristiques Anti Graffiti est en outre fortement hydro- et oléophobe. L'imprégnation est incolore/transparent, résistant au polystyrène, diffusion de vapeur.

Compatible avec tous les produits *DURAL all Protect*.

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES

Imprégnation à un composant, solution 3-en-1, Anti Graffiti, hydro- et oléophobe. élaboration simple, viscosité idéale, ne forme pas une garniture et à peine visible, incolore/transparent. Résistent au polystyrène et diffusion de vapeur. Haute durabilité.

APPLICATION CONSEILLÉE

Traitement de tous les sous-sols minéraux p.ex. maison, jardin, façades, fontaines, décorations et décoration intérieur.

Sous-sol

- grès
- brique
- tuile
- granit
- grès calcaire
- brique apparente
- marbre
- minéral facilement absorbant

DATES TECHNIQUES

Luminosité:	non
Nuance:	incolore
Viscosité:	aqueuse
Épaisseur stratifié conseillé:	max. 100 µm
Numéro stratifié conseillé:	2
Inflammable si liquide:	oui
Inflammable si sec:	non
Contient silicone:	non
Numéro lavage:	min. 5
Durabilité sans influence méc:	5 ans

Temps de dessiccation

Sec à la poussière:	ca. 30 min
Durété complète:	20 à 24 heures

Rendement (à 100 µm): 3 à 5 m²/l

Unité de vente

5 litres	art.nr: 1000-4/5
10 litres	art.nr: 1000-4/10

Grandes unités sur demande.

DURAL AG
Binzstrasse 3
8953 Dietikon
Schweiz
Tel: +41 (43) 321 95 21
Fax: +41 (43) 321 95 22
www.duralag.ch
office@duralag.ch

PRODUIT FICHE TECHNIQUE: Anti Graffiti Number Four

PRÉPARATION SOUS-SOL

Les surfaces doivent être sèches, solides, sans poussière et propres pour le traitement avec *DURAL All Protect – Anti Graffiti Number Four*.

INDICATION TRAITEMENT

Avant de l'utilisation bien agiter ou bien remuer. Faire attention à fin que le sous-sol soit solide.

INDICATION POUR LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL

Voir fiche technique pour la sécurité.

APPLICATION

brosse:	Brosse de nylon, polyester ou bien synthétique. Pas diluer.
correcteur:	Correcteur de nylon, polyester ou bien synthétique. Pas diluer.
pistolet air comprimé:	pulvérisateur: 0.015 - 0.017 inch. Pression d'air: 8 - 10 Bar. Pas diluer.
appareil airless:	pulvérisateur: 0.015 - 0.017 inch. Pression liquidité: 8 - 10 Bar. Pas diluer.
nettoyage	Quand l'appareillage commence à sécher, laisser ramollir pendant la nuit dans un purificateur de brosses et par la suite laver bien, autrement laver bien dans l'eau chaude.

CONDITIONS D'APPLICATION

Température de l'air et des surfaces entre 10° à 32°C et une relative humidité de 10 à 70%.

REMARQUE

DURAL All Protect – Anti Graffiti Number Four se prête au traitement des sols.

SÉCURITÉ

Voir fiche technique de la sécurité et indication de la sécurité sur l'emballage.

DURÉE MAXIMALE DE STOCKAGE

12 mois à partir de la date de fabrication dans des places sèches et bien ventilées. Éviter l'exposition au soleil direct! Température magasin entre +5° et +35°C.

DURAL AG
Binzstrasse 3
8953 Dietikon
Schweiz
Tel: +41 (43) 321 95 21
Fax: +41 (43) 321 95 22
www.duralag.ch
office@duralag.ch