

## Prodotto **SCHEDA TECNICA: Anti Graffiti Number Three**

### DESCRIZIONE

*DURAL All Protect – Anti Graffiti Number Three* è un'impregnazione permanente ad un componente unico Anti Graffiti, indurente ad umido e interamente privo di solventi per sottofondi di strati lisci in minerali e resina sintetica non assorbenti/leggermente assorbenti. Come base vi è una legatura complessa di polimero. Genera così una protezione permanente stabile al tempo e produce caratteristiche oleo- e idrofobe. Anti Graffiti Number Three è un prodotto pronto per l'applicazione e pressoché privo di COV. Viene applicato in maniera non diluita e dopo l'essiccamento si può dare un'ulteriore ripassata.

Compatibile con tutti i prodotti *DURAL All Protect*.

### CARATTERISTICHE SPECIFICHE

Impregnazione ad un componente, Anti Graffiti, caratteristiche oleo- e idrofobe, lavorazione semplice, acromo/trasparente, a lunga durata. Resistente al polistirolo. Applicazione su sottofondo di strati di minerali e resina sintetica. Ripassabile. Nessuna diffusione di vapori / traspirante.

### APPLICAZIONE CONSIGLIATA

Applicazione su sottofondo di strati minerali e resina sintetica non assorbenti/leggermente assorbenti come p.es. intonaco, calcestruzzo, oppure sottofondi trattati con idropittura di acrilico. È adatto per applicazioni su sottofondo sensibile riguardo i solventi.

### SOTTOFONDO

- intonaco
- calcestruzzo
- sottofondo minerale non assorbente
- facciate
- pareti a vista
- resina sintetica / polyester

### DATI TECNICI

Lucentezza:	no
Tonalità di colore:	opaco
Viscosità:	acquoso
Spessore strato consigliato:	massimo 100
Numero $\mu\text{m}$ strati consigliati:	2
Infiammabile se liquido:	no
Infiammabile se secco:	no
Contenente silicone:	no
Numero fase di lavaggio:	minimo 5

### Durata di essiccamento

Essiccamento integrale:	1 fino a 2 ore
Non adesivo dopo	4 ore
Rismaltare/riverniciare	12 ore
Indurimento integrale:	3 giorni

**Rendimento (a 100  $\mu\text{m}$ ):** 10 m<sup>2</sup>/l

### Unità di vendita

5 litri	numero articolo: 1000-3/5
10 litri	numero articolo: 1000-3/10

Unità più grandi su richiesta.

DURAL AG  
Binzstrasse 3  
8953 Dietikon  
Schweiz  
Tel: +41 (43) 321 95 21  
Fax: +41 (43) 321 95 22  
[www.duralag.ch](http://www.duralag.ch)  
[office@duralag.ch](mailto:office@duralag.ch)

## PRODOTTO SCHEDA TECNICA: Anti Graffiti Number Three

### PREPARAZIONE SOTTOFONDO

Le superfici devono essere asciutte, fisse e prive di impurità per il trattamento con *DURAL All Protect – Anti Graffiti Number Three* .

### INDICAZIONI LAVORAZIONE

Mescolare e agitare bene prima dell'uso. Fare attenzione affinché il sottofondo sia pulito. Non diluire! Non applicare su sottofondo bollente né in diretta insolazione. Evitare la sovrassaturazione del sottofondo.

### AVVERTENZE SICUREZZA SUL LAVORO

Vedi scheda tecnica per la sicurezza

### APPLICAZIONE

Pennello:	Pennello di nylon, polyester oppure sintetico. Non diluire.
Correttore:	Correttore di nylon, polyester oppure sintetico. Non diluire.
Pistola ad aria compressa:	Mantice: 0.015 - 0.017 inch. Pressione aria: 8 - 10 Bar. Non diluire.
Attrezzo Airless:	Mantice: 0.015 - 0.017 inch. Pressione liquidità: 8 - 10 Bar. Non diluire.
Pulitura/Lavaggio	Quando l'attrezzatura inizia ad asciugarsi, lasciare ammolare durante la notte in un purificatore per pennelli ed in seguito lavare bene. Altrimenti lavare bene in acqua calda.

### CONDIZIONI ORDINAZIONE

Temperature aria e superficie tra i 10° fino a 32°C ed una relativa umidità del 10 fino al 70%.

### NOTE

*DURAL All Protect – Anti Graffiti Number Three* non è adatta per trattamento pavimenti.

### SICUREZZA

Vedi scheda tecnica sicurezza e indicazione sicurezza sulla confezione.

### CONSERVABILITÀ

12 mesi a partire dalla data di fabbricazione in ambienti asciutti e ben ventilati. Evitare insolazioni dirette! Temperatura deposito tra +5° e +35°C.

DURAL AG  
Binzstrasse 3  
8953 Dietikon  
Schweiz  
Tel: +41 (43) 321 95 21  
Fax: +41 (43) 321 95 22  
[www.duralag.ch](http://www.duralag.ch)  
[office@duralag.ch](mailto:office@duralag.ch)