

PRODOTTO SCHEDA TECNICA: **Universal Shield**

DESCRIZIONE

DURAL All Protect – Universal Shield genera su metallo, cromo, alluminio, rame e materiale sintetico una procedura di pulizia chiaramente più semplice e protegge il sottofondo da inquinamenti atmosferici come polveri, fuliggine, grassi, oli, acidi, lisciva e liquidi di ogni specie.

Universal Shield genera sulle superfici un film invisibile (3-5 µm) che rende più difficile l'adesione dello sporco e di altri additivi e fa scivolare acqua e olio.

Compatibile con tutti i prodotti *DURAL All Protect*.

CARATTERISTICHE SPECIFICHE

Oleo- e idrofobo. Resistente agli acidi e alle soluzioni alcaline.

Resistente meccanicamente.

Applicabile ad ogni sottofondo non assorbente.

Applicazione semplice e a lunga vita.

APPLICAZIONE CONSIGLIATA

SOTTOFONDO

- metalli di ogni specie (trattato e non trattato)
- lavandini di acciaio e corrimano
- visiere di metallo e rivestimenti
- sottofondo non assorbente
- materiale sintetico
- metalli
- verniciature
- rubinetteria

DATI TECNICI

Lucentezza:	sì
Tonalità di colore:	trasparente
Viscosità:	acquoso
Spessore strato consigliato:	3-5 µm
Numero strati consigliati:	1
Infiammabile se liquido:	sì
Infiammabile se secco:	no
Contenente silicone:	no
Eliminazione del prodotto:	esclusivamente in maniera meccanica

Essiccamento

Essiccamento integrale:	1 fino a 2 ore
Indurimento integrale:	20 fino a 25 ore
Completamente chem. Resistente:	5 giorni

Rendimento (a 4 µm): 80 fino 100 m²/l

Unità di vendita

1 litro Art.Nr: 5000-1/1

Unità più grandi su richiesta.

PRODOTTO SCHEDA TECNICA: **Universal Shield**

PREPARAZIONE SOTTOFONDO

Le superfici devono essere asciutte, fisse e prive di impurità per il trattamento con *DURAL All Protect – Universal Shield*. Per il pretrattamento. Sgrassamento e pulizia di sporco/bruciature consigliamo l'applicazione di *DURAL All Protect – Clean Cream*.

INDICAZIONI LAVORAZIONE

Mescolare e agitare bene prima dell'uso. Fare attenzione affinché il sottofondo sia pulito.

AVVERTENZE SICUREZZA SUL LAVORO

Vedi scheda tecnica per la sicurezza

APPLICAZIONE

Panno:	Microfibra
Pennello:	Pennello di nylon, polyester oppure sintetico. Non diluire.
Correttore:	Correttore di nylon, polyester oppure sintetico. Non diluire.
Pistola ad aria compressa:	Mantice: 0.015 - 0.017 inch. Pressione aria: 8 - 10 Bar. Non diluire.
Attrezzo Airless:	Mantice: 0.015 - 0.017 inch. Pressione liquidità: 8 - 10 Bar. Non diluire.
Attrezzo Airless:	Mantice: 0.015 - 0.017 inch. Pressione liquidità: 8 - 10 Bar. Non diluire.
Pulitura/Lavaggio	Quando l'attrezzatura inizia ad asciugarsi, lasciare ammolare durante la notte in un purificatore per pennelli ed in seguito lavare bene. Altrimenti lavare bene in acqua calda.

CONDIZIONI ORDINAZIONE

Temperature aria e superficie tra i 10° fino a 32°C ed una relativa umidità del 10 fino al 70%.

NOTE

Per risultati eccellenti assolutamente fare attenzione che il sottofondo sia pulito!

SICUREZZA

Vedi scheda tecnica sicurezza e indicazione sicurezza sulla confezione.

CONSERVABILITÀ

12 mesi a partire dalla data di fabbricazione in ambienti asciutti e ben ventilati. Evitare insolazioni dirette! Temperatura deposito tra +5° e +35°C.

DURAL AG
Binzstrasse 3
8953 Dietikon
Schweiz
Tel: +41 (43) 321 95 21
Fax: +41 (43) 321 95 22
www.duralag.ch
office@duralag.ch