

## PRODOTTO SCHEDA TECNICA: Vehicle Shield Number One

### DESCRIZIONE

*DURAL All Protect – Vehicle Shield Number One* è un'applicazione trasparente e permanente per superfici sviluppata in particolare per la protezione e il mantenimento del valore di vernici per automobile.

La vernice trattata dispone sin d'ora di una straordinaria lucentezza con uno spessore di strati di 3 – 4 µm, e di una estrema resistenza meccanica (a prova d'urto e resistente all'abrasione) nonché intense e accentuate caratteristiche oleo- e idrofobe.

Eccezionali sono anche i suoi attributi „easy to clean“ e „print dita“ (simile all'„effetto lotus“). Sudorazione alle mani, escrementi di uccelli, resti di insetti e altro non rilasciano macchie. Viene anche evitato l'imprimere di sporcizia nella preziosa vernice dell'automobile. *DURAL All Protect – Vehicle Shield Number One* presenta un'ottima resistenza all'acido e liquidi alcalini e inoltre ha un'eccellente resistenza all'acqua e ai solventi. Per l'alluminio (sia non trattato sia anodizzato) riguardo la corrosione gli strati offrono una formidabile protezione. Non può essere coperta da altre vernici.

Compatibile con tutti i prodotti *DURAL All Protect*.

### CARATTERISTICHE SPECIFICHE

*DURAL All Protect - Vehicle Shield Number One* è stato sviluppato per la copertura di vernici di base e può essere applicato in diversi campi come p.es. automobili, veicoli commerciali, quad, moto, barche, yacht e molto altro. *Vehicle Shield Number One* offre protezione riguardo i segni delle spazzole di lavaggio nelle stazioni di lavaggio, corrosione e soprattutto alta resistenza ai graffi e al tempo. Resistente all'abrasione e agli agenti chimici. Presenta un mantenimento di lucentezza di oltre 5 anni. Gli strati proteggono il sottofondo trattato da un invecchiamento precoce causato dall'alta stabilità dei raggi UV.

### APPLICAZIONE CONSIGLIATA

#### SOTTOFONDO

- vernice per automobili, indipendentemente dal sottofondo
- vernice trasparente
- strati in polvere
- materiale sintetico
- primer
- metalli
- sistemi di verniciatura
- lamine

### DATI TECNICI

Lucentezza:	sì
Tonalità di colore:	trasparente
Viscosità:	acquoso
Spessore strato consigliato:	3-5 µm
Numero strati necessari:	1
Infiammabile se liquido:	sì
Infiammabile se secco:	no
Contenente silicone:	no
Eliminazione prodotto:	possibile solamente in maniera meccanica

### Essiccamento

Essiccamento integrale:	1 fino a 2 ore
Indurimento integrale:	20 fino a 24 ore

**Rendimento (a 4 µm):** 80 fino a 100 m<sup>2</sup>/l

**Unità di vendita** 1 litro numero articolo: 2000-1/1

DURAL AG  
Binzstrasse 3  
8953 Dietikon  
Schweiz  
Tel: +41 (43) 321 95 21  
Fax: +41 (43) 321 95 22  
[www.duralag.ch](http://www.duralag.ch)  
[office@duralag.ch](mailto:office@duralag.ch)

## PRODOTTO SCHEDA TECNICA: Vehicle Shield Number One

### PREPARAZIONE SOTTOFONDO

Le superfici devono essere asciutte, fisse e prive di impurità per il trattamento con *DURAL All Protect – Vehicle Shield Number One*. Per il pretrattamento, sgrassamento e pulizia di sporco/bruciature difficili consigliamo l'uso di *DURAL All Protect – Clean Cream*.

### INDICAZIONI LAVORAZIONE

Mescolare e agitare bene prima dell'uso. Fare attenzione affinché il sottofondo sia pulito.

### AVVERTENZE SICUREZZA SUL LAVORO

Vedi scheda tecnica per la sicurezza

### APPLICAZIONE

Pistola ad aria compressa:	Mantice: 0.015 - 0.017 inch. Pressione aria: 8 - 10 Bar. Non diluire.
Attrezzo Airless:	Mantice: 0.015 - 0.017 inch. Pressione liquidità: 8 - 10 Bar. Non diluire.
Pulitura/Lavaggio	Quando l'attrezzatura inizia ad asciugarsi, lasciare ammolare durante la notte in un purificatore per pennelli ed in seguito lavare bene. Altrimenti lavare bene in acqua calda.

### CONDIZIONI ORDINAZIONE

Temperature aria e superficie tra i 10° fino a 32°C ed una relativa umidità del 10 fino al 70%.

### NOTE

**ATTENZIONE:** Prima dell'applicazione su smalto con effetto speciale "Flake", "Chameleon" ecc. effettuare assolutamente una prova!

*Dural All Protect – Vehicle Shield Number One* non deve essere utilizzato su verniciature opache, dato che potrebbero perdere questo "effetto opaco" desiderato! Non adatto per verniciature nitro!

### SICUREZZA

Vedi scheda tecnica sicurezza e indicazione sicurezza sulla confezione.

### CONSERVABILITÀ

12 mesi a partire dalla data di fabbricazione in ambienti asciutti e ben ventilati. Evitare insolazioni dirette! Temperatura deposito tra +5° e +35°C.

DURAL AG  
Binzstrasse 3  
8953 Dietikon  
Schweiz  
Tel: +41 (43) 321 95 21  
Fax: +41 (43) 321 95 22  
[www.duralag.ch](http://www.duralag.ch)  
[office@duralag.ch](mailto:office@duralag.ch)