

## PRODUIT FICHE TECHNIQUE:

## Clear Glass

### DESCRIPTION

*DURAL All Protect – Clear Glass* est une application basée sur une formation de séléniure pour surfaces glissantes et vitreuses. *Clear Glass* se prête pour l'application aux vitres, céramique émaillée, carreaux en vitre, émaille, miroir, et robinetterie dans les cabinets de toilette. Également on peut l'appliquer dans autres différents domaines dont on attache beaucoup d'importance aux surfaces propres comme p.ex. voitures, rétroviseur, constructions de façades, et beaucoup plus.

Compatible avec tous les produits *DURAL all Protect*.

### CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES

Par l'effet hydro- et oléophobe la saleté comme les substances de graisse et d'huile, le calcaire, ainsi que la pollution (suie, poussière, pollen, salissure) ont une adhérence nettement faible sur les surfaces traitées resp. se laissent éliminer facilement, c'est à dire sans application de moyens abrasifs (effet "easy-to-clean").

### APPLICATION CONSEILLÉE

Le produit peut être utilisé sur des objets dans les domaines internes et externes.

#### Sous-sol

- surfaces de vitre dans le domaine sanitaire (cabine de douche, miroir, ecc.)
- robinetterie dans les cabinets de toilette (robinets, dispositifs pendants, ecc).
- surfaces en céramique émaillée (toilettes, lavabo, carreau émaillé).
- cloison de séparation en vitre dans les bureaux
- fenêtre et vitre de construction (jardin d'hiver, gratte-ciel, façades).
- vitre de voiture et miroir (excl. pare-brise) et beaucoup plus.

### DATES TECHNIQUES

Luminosité:	oui
Nuance:	transparente
Viscosité:	aqueuse
Épaisseur stratifié conseillé:	3-5 µm
Numéro stratifié nécessaire:	1
Inflammable si liquide:	oui
Inflammable si sec:	non
Élimination produit:	chimique / alcaline
Contient silicone:	non
Durabilité sans influence méc.:	5 à 6 ans

#### Temps de dessiccation

Sec à la poussière:	ca. 15 min
Mise en fonction	ca. 3 heures
Dureté complète:	ca. 6 heures

**Rendement (à 4 µm):** 50 à 70 m<sup>2</sup>/l

#### Unité de vente

1 litre	art.nr: 5000-2/1
5 litres	art.nr: 5000-2/5
10 litres	art.nr: 5000-2/10

Grandes unités sur demande.

## PRODUIT FICHE TECHNIQUE:

## Clear Glass

### PRÉPARATION SOUS-SOL

Les surfaces doivent être sèches, solides, sans poussière et propres pour le traitement avec *DURAL All Protect – Clear Glass*.

### INDICATION TRAITEMENT

Puisque le produit se compose d'un composant, il n'est pas nécessaire agiter. Faire attention à fin que le sous-sol soit propre.

### INDICATION POUR LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL

Voir fiche technique pour la sécurité.

### APPLICATION

chiffon:	microfibre
brosse:	Brosse de nylon, polyester ou bien synthétique. Pas diluer.
correcteur:	Correcteur de nylon, polyester ou bien synthétique. Pas diluer.
pistolet air comprimé:	pulvérisateur: 0.015 - 0.017 inch. Pression d'air: 8 - 10 Bar. Pas diluer.
appareil airless:	pulvérisateur: 0.015 - 0.017 inch. Pression liquidité: 8 - 10 Bar. Pas diluer.
nettoyage	Quand l'appareillage commence à sécher, laisser ramollir pendant la nuit dans un purificateur de brosses et par la suite laver bien, autrement laver bien dans l'eau chaude.

### CONDITIONS D'APPLICATION

Température de l'air et des surfaces entre 10° à 32°C et une relative humidité de 10 à 70%.

### REMARQUE

*DURAL All Protect – Clear Glass* ne se prête pas au traitement des sols.

### SÉCURITÉ

Voir fiche technique de la sécurité et indication de la sécurité sur l'emballage.

### DURÉE MAXIMALE DE STOCKAGE

12 mois à partir de la date de fabrication dans des places sèches et bien ventilées. Éviter l'exposition au soleil direct! Température magasin entre +5° et +35°C.

DURAL AG  
Binzstrasse 3  
8953 Dietikon  
Schweiz  
Tel: +41 (43) 321 95 21  
Fax: +41 (43) 321 95 22  
[www.duralag.ch](http://www.duralag.ch)  
[office@duralag.ch](mailto:office@duralag.ch)