

## PRODOTTO SCHEDA TECNICA: **Anti Graffity Number Four**

### DESCRIZIONE

*DURAL All Protect – Anti Graffity Number Four* è una impregnazione permanente ad un componente su base di fluoro/acrilico/polimero fatta per applicazioni su sottofondo minerale non trattato, leggermente assorbente, come p.es. pietra arenaria, pietra arenaria calcarea, muratura in mattone, mattone, granito ecc. Anti Graffity Number Four è, oltre le sue eccezionali caratteristiche Anti Graffity, anche fortemente oleo- e idrofobo. L'applicazione è acroma/trasparente, resistente al polistirolo, diffusione di vapori.

Compatibile con tutti i prodotti *DURAL All Protect*.

### CARATTERISTICHE SPECIFICHE

Impregnazione ad un componente, funzione 3 in 1: Anti Graffity, oleo- e idrofobo. Lavorazione semplice, non compone patina ed è difficilmente visibile, acromo/trasparente. Resistente al polistirolo e diffusività di vapore. A lunga durata.

### APPLICAZIONE CONSIGLIATA

Applicazione di tutti i sottofondi minerali p.es. ampliamenti di giardini, facciate, decorazioni e interni.

### SOTTOFONDO

- pietra arenaria
- muratura in mattone
- mattone
- granito
- pietra arenaria calcarea
- pareti a vista
- marmo
- minerali facilmente aspiranti

### DATI TECNICI

Lucentezza:	no
Tonalità di colore:	acromo
Viscosità:	acquoso
Spessore strato consigliato:	max. 100 µm
Numero µm strati consigliati:	2
Infiammabile se liquido:	no
Infiammabile se secco:	no
Contenente silicone:	no
Numero fase di lavaggio:	minimo 5

### Essiccamento

Essiccamento integrale:	dopo ca. 30min
Indurimento integrale:	20 fino a 24 ore

**Rendimento** 3 fino 5 m<sup>2</sup>/l

### Unità di vendita

5 litri	Art.Nr: 1000-4/5
10 litri	Art.Nr: 1000-4/10

Unità più grandi su richiesta.

DURAL AG  
Binzstrasse 3  
8953 Dietikon  
Schweiz  
Tel: +41 (43) 321 95 21  
Fax: +41 (43) 321 95 22  
[www.duralag.ch](http://www.duralag.ch)  
[office@duralag.ch](mailto:office@duralag.ch)

## PRODOTTO SCHEDA TECNICA: **Anti Graffity Number Four**

### PREPARAZIONE SOTTOFONDO

Le superfici devono essere asciutte, fisse e prive di impurità per il trattamento con *DURAL All Protect – Anti Graffity Number Four* .

### INDICAZIONI LAVORAZIONE

Mescolare e agitare bene prima dell'uso. Fare attenzione affinché il sottofondo sia pulito. Non diluire! Non applicare su sottofondo bollente né in diretta insolazione. Evitare la sovrassaturazione del sottofondo.

### AVVERTENZE SICUREZZA SUL LAVORO

Vedi scheda tecnica per la sicurezza

### APPLICAZIONE

- Pennello: Pennello di nylon, polyester oppure sintetico. Non diluire.
- Correttore: Correttore di nylon, polyester oppure sintetico. Non diluire.
- Pistola ad aria compressa: Mantice: 0.015 - 0.017 inch.  
Pressione aria: 8 - 10 Bar. Non diluire.
- Attrezzo Airless: Mantice: 0.015 - 0.017 inch.  
Pressione liquidità: 8 - 10 Bar. Non diluire.
- Pulitura/Lavaggio: Quando l'attrezzatura inizia ad asciugarsi, lasciare ammolare durante la notte in un purificatore per pennelli ed in seguito lavare bene. Altrimenti lavare bene in acqua calda.

### CONDIZIONI ORDINAZIONE

Temperature aria e superficie tra i 10° fino a 32°C ed una relativa umidità del 10 fino al 70%.

### NOTE

*DURAL All Protect – Anti Graffity Number Four è adatta per trattamento pavimenti.*

### SICUREZZA

Vedi scheda tecnica sicurezza e indicazione sicurezza sulla confezione.

### CONSERVABILITÀ

12 mesi a partire dalla data di fabbricazione in ambienti asciutti e ben ventilati. Evitare insolazioni dirette! Temperatura deposito tra +5° e +35°C.

DURAL AG  
Binzstrasse 3  
8953 Dietikon  
Schweiz  
Tel: +41 (43) 321 95 21  
Fax: +41 (43) 321 95 22  
[www.duralag.ch](http://www.duralag.ch)  
[office@duralag.ch](mailto:office@duralag.ch)