

PRODUIT FICHE TECHNIQUE: **Anti Graffiti Number One**

DESCRIPTION

DURAL all Protect – Anti Graffiti Number One est une application permanente à un composant pour surfaces basées sur une alliage chimique complexe de oxide de titane en combinaison avec polymère de haute qualité à utiliser sur surfaces fermées, pas absorbantes e glissantes. Anti Graffiti Number One se prête pour l'utilisation sur métal, système de vernis, matière artificielle, film de protection, cuir synthétique et d'autres choses semblables.

Compatible avec tous les produits *DURAL all Protect*.

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES

Application à un composant, l'application simple, transparente, il est nécessaire seulement un stratifié de 3-5 µm pour la mise en fonction de la sécurité, s'attache sur toutes les surfaces glissantes et pas absorbantes (en combinaison avec Plexiglas absolument faire avant un échantillon!), anti-rouille, résistant à la moisissure, caractéristiques fortement oléo- et hydrophobe.

APPLICATION CONSEILLÉE

Le produit peut être appliqué sur des objets pour des zones externes et internes, plafonds, portes, bordures, substructions, balustrades, plaques laminées, panneaux de signalisation, et autres surfaces. Anti Graffiti Number One s'attache à toutes les surfaces glissantes et pas absorbantes. On utilise le produit surtout comme protection graffiti et donne entre outre de excellents résultats concernant les traitements sur des surfaces pleines de saleté (graisse, huiles, poussière, impureté générale) et anti-rouille stratifié sur balustrade, plaques d'acier, tubes, etc. . Il est résistante à la moisissure et à l'essence ainsi qu'aux produits basés sur huiles et acide urée. Avant chaque traitement nous conseillons en tout cas de faire un échantillon.

Sous-sol

- aluminium
- metal galvanisé
- plaque de métal
- matériel synthétique
- cuir synthétique
- surface glissante et pas absorbante
- fer, acier
- métal traité
- vernissage
- plaque laminée
- panneau de signalisation
- et beaucoup plus

DATES TECHNIQUES

Luminosité:	oui
Nuance:	transparente
Viscosité:	acqueuse
Épaisseur stratifié conseillé:	3-5 µm
Numéro stratifié nécessaire:	1
Inflammable si liquide:	oui
Inflammable si sec:	non
Contient silicone:	non
Élimination produit:	possible que d'une manière mécanique
Numéro phase de nettoyage:	50 à 70, par la suite il est nécessaire une rénovation
Durabilité sans influence méc:	3 à 5 ans

Temps de dessiccation

Séchage intégral:	1 à 2 heures
Renfort intégral:	5 à 7 jours

Rendement (à 4 µm): 80 à 100 m²/l

Unité de vente 1 litre art.nr: 1000-1/1

DURAL AG
Binzstrasse 3
8953 Dietikon
Schweiz
Tel: +41 (43) 321 95 21
Fax: +41 (43) 321 95 22
www.duralag.ch
office@duralag.ch

PRODUIT FICHE TECHNIQUE: **Anti Graffiti Number One**

PRÉPARATION SOUS-SOL

Les surfaces doivent être sèches, solides, sans poussière et propres pour le traitement avec *DURAL all Protect – Anti Graffiti Number One*. Pour le prétraitement, le dégraissage et le nettoyage utiliser *DURAL all Protect – Clean Cream*.

INDICATION TRAITEMENT

Puisque le produit se compose d'un composant, il n'est pas nécessaire agiter. Faire attention à fin que le sous-sol soit propre.

INDICATION POUR LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL

Voir fiche technique pour la sécurité.

APPLICATION

chiffon:	microfibre
brosse:	Brosse de nylon, polyester ou bien synthétique. Pas diluer.
correcteur:	Correcteur de nylon, polyester ou bien synthétique. Pas diluer.
pistolet air comprimé:	pulvérisateur: 0.015 - 0.017 inch. Pression d'air: 8 - 10 Bar. Pas diluer.
appareil airless:	pulvérisateur: 0.015 - 0.017 inch. Pression liquidité: 8 - 10 Bar. Pas diluer.
nettoyage	Quand l'appareillage commence à sécher, laisser ramollir pendant la nuit dans un purificateur de brosses et par la suite laver bien, autrement laver bien dans l'eau chaude.

CONDITIONS D'APPLICATION

Température de l'air et des surfaces entre 10° à 32°C et une relative humidité de 10 à 70%.

REMARQUE

DURAL all Protect – Anti Graffiti Number One ne se prête pas au traitement des sols.

SÉCURITÉ

Voir fiche technique de la sécurité et indication de la sécurité sur l'emballage.

DURÉE MAXIMALE DE STOCKAGE

12 mois à partir de la date de fabrication dans des places sèches et bien ventilées. Éviter l'exposition au soleil direct! Température magasin entre +5° et +35°C.

DURAL AG
Binzstrasse 3
8953 Dietikon
Schweiz
Tel: +41 (43) 321 95 21
Fax: +41 (43) 321 95 22
www.duralag.ch
office@duralag.ch