

## PRODOTTO SCHEDA TECNICA: **Clear Glass**

### DESCRIZIONE

*DURAL All Protect – Clear Glass* è un rivestimento basato su una legatura di silene per il trattamento per superfici di vetro oppure simili al vetro. *Clear Glass* è adatto per vetri, ceramica smaltata, piastrelle smaltate, smalto, specchi e rubinetteria nei bagni. Si può utilizzare anche in diverse altre zone dove è importante la pulizia delle superfici, p.es. automobili, specchietti retrovisori, costruzioni di facciate e molto altro.

Compatibile con tutti i prodotti *DURAL All Protect*.

### CARATTERISTICHE SPECIFICHE

Tramite l'effetto oleo- e idrofobo le particelle di sporcizia come le sostanze grasse e oleose, calce, materiale d'inquinamento (fuliggine, polvere, polline, sporco) hanno chiaramente poca aderenza sulle superfici trattate, ovvero grazie al rivestimento oleo- e idrofobo si lasciano rimuovere con facilità, senza applicazione di mezzi abrasivi (effetto "Easy-to-clean").

### APPLICAZIONE CONSIGLIATA

Il prodotto può essere applicato su oggetti in zone interne ed esterne.

### Sottofondo

- superfici in vetro nei sanitari (box doccia, specchio, parete divisoria, ecc.)
- rubinetteria per bagni (rubinetto, apparecchiature in pendenza ecc.)
- superfici in ceramica smaltata (toilettes, lavandini, piastrelle smaltate)
- parete divisoria in vetro nella zona d'ufficio
- vetri per finestre e da costruzione (giardini d'inverno, grattacieli e facciate)
- vetri di automobile e specchi (escl. vetri anteriori) e molto altro

### DATI TECNICI

Lucentezza:	sì
Tonalità di colore:	trasparente
Viscosità:	acquoso
Spessore strato consigliato:	3-5 µm
Numero strati:	1
Infiammabile se liquido:	sì
Infiammabile se secco:	no
Eliminazione prodotto:	Chimico – Es. con Graffiti Remover Number One
Contenente silicone:	no

### Essiccamento

Essiccamento integrale:	ca. 15 min
Funzionamento integrale:	ca. 3 ore
Indurimento integrale:	ca. 6 ore

**Rendimento (a 4 µm):** 50 fino a 70 m<sup>2</sup>/l

### Unità di vendita

1 litri	Art.Nr: 5000-2/1
5 litri	Art.Nr: 5000-2/5
10 litri	Art.Nr: 5000-2/10

Unità più grandi su richiesta.

## PRODOTTO SCHEDA TECNICA:

## Clear Glass

### PREPARAZIONE SOTTOFONDO

Le superfici devono essere asciutte, fisse e prive di impurità per il trattamento con *DURAL All Protect – Clear Glass*.

### INDICAZIONI LAVORAZIONE

Mescolare e agitare bene prima dell'uso. Fare attenzione affinché il sottofondo sia pulito!

### AVVERTENZE SICUREZZA SUL LAVORO

Vedi scheda tecnica per la sicurezza

### APPLICAZIONE

Panno:	Microfibra
Pennello:	Pennello di nylon, polyester oppure sintetico. Non diluire.
Correttore:	Correttore di nylon, polyester oppure sintetico. Non diluire.
Pistola ad aria compressa:	Mantice: 0.015 - 0.017 inch. Pressione aria: 8 - 10 Bar. Non diluire.
Attrezzo Airless:	Mantice: 0.015 - 0.017 inch. Pressione liquidità: 8 - 10 Bar. Non diluire.
Pulitura/Lavaggio	Quando l'attrezzatura inizia ad asciugarsi, lasciare ammolare durante la notte in un purificatore per pennelli ed in seguito lavare bene. Altrimenti lavare bene in acqua calda.

### CONDIZIONI ORDINAZIONE

Temperature aria e superficie tra i 10° fino a 32°C ed una relativa umidità del 10 fino al 70%.

### NOTE

*DURAL All Protect – Clear Glass* è adatta per trattamento pavimenti.

### SICUREZZA

Vedi scheda tecnica sicurezza e indicazione sicurezza sulla confezione.

### CONSERVABILITÀ

12 mesi a partire dalla data di fabbricazione in ambienti asciutti e ben ventilati. Evitare insolazioni dirette! Temperatura deposito tra +5° e +35°C.

DURAL AG  
Binzstrasse 3  
8953 Dietikon  
Schweiz  
Tel: +41 (43) 321 95 21  
Fax: +41 (43) 321 95 22  
[www.duralag.ch](http://www.duralag.ch)  
[office@duralag.ch](mailto:office@duralag.ch)