

PRODUKT DATENBLATT: Anti Graffiti Number Three

BESCHREIBUNG

DURAL All Protect – Anti Graffiti Number Three ist eine permanente, feuchthärtende und vollständig lösemittelfreie 1-Komponenten Anti Graffiti Imprägnierung/Beschichtung für nicht saugende, lösemittlempfindliche mineralische & kunstharzbeschichtete Untergründe. Als Basis dient eine komplexe Polyurethan Verbindung. Dabei wird ein permanenter Schutz, welcher witterungsstabil sowie hydro- und oleophobe Eigenschaften aufweist, erzeugt. Anti Graffiti Number Three ist ein anwendungsfertiges, und nahezu VOC-freies Produkt. Es wird unverdünnt aufgebracht

Kompatibel mit allen *DURAL All Protect* Produkten.

SPEZIFISCHE EIGENSCHAFTEN

1-Komponenten Beschichtung, Anti Graffiti, hydro- und oleophobe Eigenschaften, einfache Verarbeitung, Hohe Lebensdauer. Styropolfest. Anwendung auf mineralischen und Kunstharz beschichteten Untergründen. Nicht dampfdiffusiv / nicht Atmungsfähig.

EMPFOHLENE ANWENDUNG

Anwendung auf , lösemittlempfindlichen, nicht saugfähigen mineralischen & kunstharzbeschichteten Untergründen z.B. Putz, Beton oder mit Acryl-Dispersionsfarben behandelte Untergründe.

Untergründe

- Verputz
- Beton
- Nicht saugfähige mineralische Untergründe
- Fassaden/-Dämmungen
- Sichtmauern
- Kunstharz

TECHNISCHE DATEN

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Glanz: | Nein |
| Farbton: | Leicht matt |
| Viskosität: | Dickflüssig |
| Empfohlene Schichtdicke: | Max. 100 µm |
| Anzahl empfohlener Schichten: | 2 |
| Entflammbar wenn flüssig: | Ja |
| Entflammbar wenn trocken: | Nein |
| Silikonhaltig: | Nein |
| Anzahl Waschgänge: | mind. 5 |
| Lebensdauer ohne mech. Einw.: | 5 Jahre |

Trockenzeiten

| | |
|----------------------------|-----------------|
| Staubtrocken: | 1 bis 2 Stunden |
| Klebfrei nach: | 4 Stunden |
| Überstreichbar/lackierbar: | 12 Stunden |
| Vollständig durchgehärtet: | 3 Tage |

Ergiebigkeit (bei 100 µm): ca. 10 m²

Verkaufseinheiten

| | |
|----------|-------------------|
| 5 Liter | Art.Nr: 1000-3/5 |
| 10 Liter | Art.Nr: 1000-3/10 |

Grössere Einheiten auf Anfrage.

DURAL AG
Binzstrasse 3
8953 Dietikon
Schweiz
Tel: +41 (43) 321 95 21
Fax: +41 (43) 321 95 22
www.duralag.ch
office@duralag.ch

PRODUKT DATENBLATT: Anti Graffiti Number Three

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Die Oberflächen müssen für die Behandlung mit *DURAL All Protect – Anti Graffiti Number Three* trocken, fest und schmutzfrei sein.

HINWEISE ZUR VERARBEITUNG

Vor Gebrauch gut schütteln oder rühren. Achten Sie zwingend auf einen festen Untergrund!

HINWEISE ZUR ARBEITSSICHERHEIT

Siehe Sicherheitsdatenblatt

ANWENDUNG

| | |
|----------------|---|
| Pinself: | Pinself aus Nylon, Polyester oder einen synthetischen Pinself. Nicht verdünnen. |
| Roller: | Roller aus Nylon, Polyester oder einen synthetischen Roller. Nicht verdünnen. |
| Luftpistole: | Düse: 0.015 - 0.017 inch. Luftdruck: 8 - 10 Bar. Nicht verdünnen. |
| Airless Gerät: | Düse: 0.015 - 0.017 inch. Druck der Flüssigkeit: 8 - 10 Bar. Nicht verdünnen. |
| Reinigung | Wenn die Geräte angetrocknet sind: Über Nacht in einem Pinselreiniger aufweichen lassen und nachträglich sauber spülen. Ansonsten in warmem Wasser sauber spülen. |

AUFTRAGSBEDINGUNGEN

Luft- und Oberflächentemperatur zwischen 10° bis 32°C und einer relativen Feuchtigkeit von 10 bis 70%.

BEMERKUNGEN

DURAL All Protect – Anti Graffiti Number Three eignet sich nicht zur Behandlung von Fussböden.

SICHERHEIT

Siehe Sicherheitsdatenblatt und die Sicherheitsangaben auf dem Gebinde.

LAGERFÄHIGKEIT

12 Monate ab Fertigungsdatum in trockenen, gut belüfteten Räumen. Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden! Lagertemperatur zwischen +5° und +35°C.

DURAL AG
Binzstrasse 3
8953 Dietikon
Schweiz
Tel: +41 (43) 321 95 21
Fax: +41 (43) 321 95 22
www.duralag.ch
office@duralag.ch